


Typische Partikelgrößen-Verteilung JETTEK® Granatschleifmittel



| Güteklasse | | 80 | 120 |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| Siebgröße Tyler/US | Öffnung Mikrometer/Zoll | Prozent nach Gewicht | |
| 42/45 | 355/0,0139 | 2,9 | |
| 48/50 | 300/0,0117 | 9,3 | |
| 60/60 | 250/0,0098 | 25,8 | |
| 65/70 | 212/0,0083 | 28,2 | 0,4 |
| 80/80 | 180/0,0070 | 21,8 | 6,6 |
| 100/100 | 150/0,0059 | 7,6 | 33,7 |
| 115/120 | 125/0,0049 | 3,1 | 43,2 |
| 150/140 | 106/0,0041 | | 11,0 |
| 170/170 | 90/0,0035 | | 3,0 |
| 200/200 | 75/0,0029 | | 1,0 |

Typische Partikelgrößenverteilungen. Spalten ergeben aufgrund von Rundung evtl. nicht 100 %.